




|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                                                                                                                                                                                                                    | Quickline DG - двухкомпонентная акриловая эмаль. Обладает высокой укрывистостью и превосходным блеском, гарантирует стойкое качественное покрытие при любых видах ремонтной окраски.                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Продукт и добавки                                                                                                                                                                                                                                           | Эмаль:<br>Отвердитель:<br>Разбавитель:                                                                                                                                                                                         | QG-xxxxxx Акриловая эмаль Quickline Direct Gloss готового цвета<br>QH-4220 Отвердитель Quickline MS Стандартный<br>QS-5220 Разбавитель Quickline MS Стандартный |                                                                                                              |
| Подложки                                                                                                                                                                                                                                                    | – Грунт Quickline QP-3400<br>– Старое покрытие (в хорошем состоянии)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Подготовка                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | P400 и тоньше<br>(сухое шлифование)                                                                                                                             |  P600 и тоньше<br>(с водой) |
| Смешивание                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Эмаль Quickline QG-xxxxxx<br>Отвердитель Quickline MS Hardener QH-4220<br>Разбавитель Quickline QS-5220<br><br>Время жизни готовой смеси: |                                                                                                                                                                 | По объему:<br><br>2 части<br>1 часть<br>10%<br><br>4 часа                                                    |
| Краскопульт                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>Стандартный:<br><br>HVLP:                                                                                                                | Сопло 1.6 – 1.8 мм, давление воздуха – 4 бара<br><br>Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульт                            |                                                                                                              |
| Нанесение                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>2 полных одинарных слоя                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Межслойная сушка                                                                                                                                                                                                                                            | <br>5 - 10 мин. между слоями при 21°C                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Сушка                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>Воздушная сушка при 21°C:<br><br>Принудительная сушка:                                                                                  | От пыли:<br>Монтажная прочность:<br><br>60°C:<br>Монтажная прочность:                                                                                           | 15 мин.<br>12 часов<br><br>30 мин.<br>после остывания детали                                                 |
| Примечания:<br>Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя.<br>Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством. |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта needs пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd  
Auto Refinish  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk.  
IP14 2AD  
Tel: 01449 771775